

Dato:11.07.2014

Standarder: DIN 8555: MSG 2-GZ-400 EN 14700: SZ Fe 2 Mat.Nr.: 1.8405	UTP A DUR 350
---	----------------------

Produktbeskrivelse: Beskyttelsesgastråd til mellemhård, slidstærk opbygning. Svejsemetallet kan blødgøres og hærdes. Efterbehandling ved formaling mulig. Hårdhed af det rene svejsemetal ubehandlet: 450 HB	Anvendelsesområder: UTP A DUR 350 bruges til opbygnings svejsning på komponenter, der udsættes for tryk, stød og slid, såsom understelsdele på larvevogne, maskiner, geardele og stempler.
---	--

Typisk svejsemetalsammensætning:

[wt. - %]

C	Si	Ti	Cr	Mn
0,7	0,3	0,2	1	2

Positioner: PA; PB; PC; PE; PF
Gentørring: 300°C/2t**Dimension:**

Ø [mm]
1,2

Polaritet

=(+)~

Der tages forbehold for evt. fejl i informationsmaterialet.